

דור ספין 10 שמן דליל לסיכת פלכים

שמן מינרלי דליל בצמיגות של 10 סנטי סטוקס ב-40 מעלות צלסיוס. מכיל תוספים לעבודה מאומצת.

שימושים אופייניים

שמן הידראולי דליל לסיכת פלכים/ספינדלים הסובבים במהירות גבוהה במיוחד. לשימוש בעיקר במכונות עיבוד מתכת, שיבוב, כרסום במכונות תעשייתיות, חקלאיות וטקסטיל. במערכות הידראוליות בלחץ נמוך הדורשות שמן עם צמיגות נמוכה.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51524 Part II HLP
Dension Hydraulics HF-0
ISO VG 10
SPERRY VICKERS M-2950-S, 1-286-S
ANFOR NF E 48-603
CINCINNATI MACHINE P-68, P-70 & P-69

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת צמיגות ISO VG-		ISO 3348	10
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	0.847
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	10
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	176
מבחן שחיקה FZG A/8 3/90		ASTM D-5182-97	12

יתרונות המוצר:

עמידות מעולה בחמצון ויציבות תרמית
חיי שירות ארוכים המצמצמים את עלויות תפעול ותחזוקה
מגן מפני שחיקה ובלאי
מאפייני שמנוניות מצוינים (ISO VG 10)
מגן מפני חלודה וקורוזיה
תכונות הפרדת מים מצוינות
ביצועים מצוינים בטמפרטורה נמוכה
צבע בהיר
שחרור קצף מהיר

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.