

## דור שמן תבניות 17 שמן להפרדת תבניות בטון

שמן מינרלי דליל, בעל גוון בהיר, לשימוש כפי שהוא וגם ניתן לדילול בסולר על פי הצורך והיישום. בעל כושר פיזור טוב ויעיל על התבנית. אינו מכתים את הבטון וגם שומר על התבנית. במקרה של תבניות מתכת משפר את ההגנה בפני קורוזיה וחלודה.

### שימושים אופייניים

לשימוש כללי ביציקות בטון. משפר את כושר ההפרדה של התבנית מהבטון היצוק. יכול גם לשמש כחומר מסייע במניעת הדבקות הבטון לציוד במשאבות בטון. ליישום בריסוס או הברשה. ניתן לדלל בסולר עד ליחס של 4-1.

### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ISO VG 32

### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.873
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	מעל 200
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	31
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	6.9
מדד צמיגות		ASTM D2270	95 - 100
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	204
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-6
מבחן שחיקה FZG A/8 3/90		ASTM D-5182-97	12
מצב צבירה			נוזל

### יתרונות המוצר:

מוצר בהיר ואחיד, יעיל לשימוש המיועד, נוח ונעים ליישום.

### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

### בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://>

**אריזות**

חביות וקוביות.

**הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.